

MI-KU

Tencuiala decorativa cu aspect "texturat" pentru suprafete interioare.

CARACTERISTICI GENERALE:

MI-KU este o tencuiala decorativa acrilica pentru sprafete interioare,un produs care va permite sa obtineti o gama de efecte vizuale, care pot varia intre aparenta texturata si finete delicata.

MI-KU contine incarcaturi inerte specifice care fa ca acest material sa fie usor de aplicat, permite crearea unei vaste palete de efecte estetice si se poate folosi pe urmatoarele suprafete:

- Mortar de ipsos sau ciment
- Tencuieli existente sau suprafete placate cu gips-carton
- Suprafete vopsite anterior
- Suprafete peste care s au aplicat finisaje minerale

PREGATIREA SUPRAFETELOR

Suprafata trebuie sa fie perfect uscata, curatata de praf, fara pete de umezeala sau alt fel de pete.

Efectul " Fukue":

- Se aplica un strat de NOVAPRIMER sau de ACRYLAK in dilutia prevazuta de fisa tehnica cu o pensula sau cu un trafalet in functie de tipul de suprafata existent.
- Dupa cel putin 4 ore se aplica un strat subtire de MI-KU cu o gletiera de inox. Daca exista surplus de material,acesta se indeparteaza.
- Dupa cel putin 8 ore se aplica al 2 lea strat cu o gletiera de inox, lasand de aceasta data un surplus de material pe suprafata.
- Se lucreaza in continuare pe suport cu gletiera de inox,pana se obtine efectul dorit.

Efectul "Okinawa":

- Se aplica un strat de NOVAPRIMER sau de ACRYLAK in dilutia prevazuta de fisa tehnica cu o pensula sau cu un trafalet in functie de tipul de suprafata existent.
- Dupa cel putin 4 ore se aplica un strat subtire de MI-KU cu o gletiera de inox.Daca exista surplus de material,acesta se indeparteaza.
- Dupa cel putin 8 ore se aplica al 2 lea strat de aceasta data mai gros,diluat in proportie de 20-25 cu apa cu o pensula speciala Cityvision..
- Aplicati materialul cu miscari incrucisate.

Efectul "Kyoto":

- Se aplica un strat de NOVAPRIMER sau de ACRYLAK in dilutia prevazuta de fisa tehnica cu o pensula sau cu un trafalet in functie de tipul de suprafata existent.
- Dupa cel putin 4 ore se aplica un strat de Mi-Ku cu o gletiera de inox. Daca exista

București

Str. Știrbei Vodă, Nr. 96A, Sector 1
Tel: +40 213 178 857; +40 213 178 856
Fax: +40 213 117 131; +40 213 117 132

Constanța

Bd. Tomis, Nr. 228
Tel: +40 241 610 055
Fax: +40 241 610 054

Brașov

Bd. Griviței, Nr. 42
Tel: +40 268 425 068
Fax: +40 268 425 069

Bacău

Str. 9Mai, Nr. 56
Tel: +40 234 550 761
Fax: +40 234 550 760

surplus de material, acesta se îndepartează.

- După ce suportul este complet uscat, aplicați banda de mascare în dungi.
- Aplicați al 2-lea strat de Mi-Ku, cu o gletieră de inox, până se obține o suprafață uniformă.
- Înainte de uscarea în totalitate a suportului creați efectul dorit cu aceeași gletieră prin comprimarea materialului până se obține un efect fin.
- Îndepărtați banda de mascare până se usuca în totalitate produsul.

Efectul "Osaka":

- Se aplică un strat de NOVAPRIMER sau de ACRYLAK în diluția prevăzută de fișa tehnică cu o pensulă sau cu un trafalet în funcție de tipul de suprafață existent.
- După cel puțin 4 ore se aplică un strat de Mi-Ku cu o gletieră de inox. Dacă există surplus de material, acesta se lasă pe suprafață.
- Lucrați în continuare cu aceeași gletieră pe suport până la obținerea efectului dorit.
- După cel puțin 8 ore aplicați al 2-lea strat de Mi-Ku într-o culoare diferită, cu o gletieră de inox.
- Aplicați produsul prin compresie pe porțiuni de perete mici.

Pentru o protecție suplimentară se recomandă să se aplică 1 sau 2 straturi de Clear Coat cu o pensulă. Aplicarea produsului Clear Coat poate schimba ușor finisajul sau culoarea.

RECOMANDARI ȘI MOD DE APLICARE:

Produsul nu se aplică dacă temperatura suportului, aerului sau a produsului este sub 10 grade Celsius sau peste 35 grade Celsius.

Produsul nu se aplică în lumina directă a soarelui, sau pe suprafețe calde chiar dacă sunt ferite de soare.

PUTERE DE ACOPERIRE:

Efectul "Fukue": 1.5MP - 2.5mp / I în 2 straturi depinzând de asperitățile suprafeței pe care se aplică.

Efectul "Okinawa": 1.5MP - 2.5mp / I în 2 straturi depinzând de asperitățile suprafeței pe care se aplică.

Efectul "Kyoto": 1.5MP - 2.5mp / I în 2 straturi depinzând de asperitățile suprafeței pe care se aplică.

Efectul "Osaka": 1.5MP - 2.5mp / I într-un singur strat depinzând de asperitățile suprafeței pe care se aplică; 4 MP - 5MP pentru al 2-lea strat.

PALETA DE CULORI:

Baza și conform paletarului "Mi-Ku color card"

București

Str. Știrbei Vodă, Nr. 96A, Sector 1
Tel: +40 213 178 857; +40 213 178 856
Fax: +40 213 117 131; +40 213 117 132

Constanța

Bd. Tomis, Nr. 228
Tel: +40 241 610 055
Fax: +40 241 610 054

Brașov

Bd. Griviței, Nr. 42
Tel: +40 268 425 068
Fax: +40 268 425 069

Bacău

Str. 9 Mai, Nr. 56
Tel: +40 234 550 761
Fax: +40 234 550 760



novacolor[™]
I colori dell'Architettura

Str. Știrbei Vodă nr 96A,
sect. 1, București
Tel: 021 3178857
Fax: 021 3178856

office@novacolor-romania.ro
www.novacolor-romania.ro
www.novacolor.it

MOD DE PREZENTARE:

Cutii de 1 litru si de 5 litri. Pastrat la temperaturi între 5-35 grade C, este garantat 12 luni.

CONDITI DE DEPOZITARE:

In ambalajul original, bine sudate, la o temperatură între +5 ° C si +35 ° C.

SECURITATE:

Mi-Ku contine maxim 25 g/l compusi organici volatili.

Aruncati materialul de ambalare rămas gol, în conformitate cu legile locale. Păstrati produsul departe de accesul copiilor si într-un loc aerisit.

În caz de contact cu ochii, spalati imediat cu apă. În caz de ingestie a produselor, consultati imediat un medic arătându-i produsul sau eticheta acestuia. Nu lăsați deseuri în sistemul de canalizare, cursurile de apă si pe pământ.

NB-Informatiile raportate în această fisă tehnică sunt recomandari din experienta noastra, dar acest lucru nu implică nici o responsabilitate a companiei noastre pentru aplicatii de acest produs, fără controlul nostru.

București

Str. Știrbei Vodă, Nr. 96A, Sector 1
Tel: +40 213 178 857; +40 213 178 856
Fax: +40 213 117 131; +40 213 117 132

Constanța

Bd. Tomis, Nr. 228
Tel: +40 241 610 055
Fax: +40 241 610 054

Brașov

Bd. Griviței, Nr. 42
Tel: +40 268 425 068
Fax: +40 268 425 069

Bacău

Str. 9Mai, Nr. 56
Tel: +40 234 550 761
Fax: +40 234 550 760