

Archi +Concrete

Tencuiala ipsos cu "efectgranulat", pentru interior.

CARACTERISTICI GENERALE

Archi + Concrete este un strat de tencuiala minerala sub formă de pudră pentru interior, avand o formula speciala care respecta patrimoniul tradiționalitalian.

Archi + Concret se obtine din atenta condimentare de var hidratat, ciment alb, agregate și modificatori reologiciatent selectati pentru a asigura o lucrabilitate excelentă.

Granulatia flexibila de Archi + Concrete și posibilitatea de a se suprapune cu unul sau mai multe straturi de **Fase Silossanica**,acril-siloxan ,culoare deschisa(mat), pentru a se obține un efect granulat elegant de ultimă oră, în conformitate cu cele mai noi tendințe în designul pentru interior.

UTILIZARI

Archi + Concrete realizează efecte estetice ascunse de culori discrete și vibrante.Grosimea produsului aplicat asigură o protecție efectivă în timp pentru a sprijini stratul care este aplicat.

PREGATIREA SUPRAFETELOR

Substratul trebuie sa fie perfect uscat,fără praf, fără umiditate și pete de grasime sau saruri. Reparati neregularitatile suportului si tratati gaurile, crapaturi și reparați lacunele existente, Substratul completcuratâfnainte de aporni aplicația.

MOD DE UTILIZARE

Se aplica un strat de amorsa NOVAPRIMER, amorsa acrilica cu particule de quartz, diluata cu 50%-80 % apa, sau o amorsa pe baza de rasini.Dupa uscarea amorsei (aproxim. 8 ore) se aplica aplica **primul strat** de Archi + Concretecu un burete marin curat. Asteptati intre 40 si 90 min (in functie de substrat si conditiile meteo sau temperatura) apoi aplicati uniform **al 2-lea strat**.Lucrați produsul încă umed cu peria cu tepi din plastic cu miscari sus-jos,stanga-dreapta până la atingerea texturii dorite, tipica produsului.

Deasemeni se poate interveni cu un burete marin pentru obtinerea unor striatii dorite suplimentar.Așteptați ca produsul sa se usuce partial si apoi neteziti cu gletiera de inox.

București

Str. Știrbei Vodă, Nr. 96A, Sector 1
Tel: +40 213 178 857; +40 213 178 856
Fax: +40 213 117 131; +40 213 117 132

Constanța

Bd. Tomis, Nr. 228
Tel: +40 241 610 055
Fax: +40 241 610 054

Brașov

Bd. Griviței, Nr. 42
Tel: +40 268 425 068
Fax: +40 268 425 069

Bacău

Str. 9Mai, Nr. 56
Tel: +40 234 550 761
Fax: +40 234 550 760



novacolor[™]
I colori dell'Architettura

Str. Știrbei Vodă nr 96A,
sect. 1, București
Tel: 021 3178857
Fax: 021 3178856

office@novacolor-romania.ro
www.novacolor-romania.ro
www.novacolor.it

TIMPUL DE USCARE

48 ore aproximativ, in functie de tipul de substrat si de rata de absorbtie

RECOMANDARI

In timpul procesului de aplicare produsul trebuie protejat de frig si de modificari mari de temperatura .

Nu se aplica la o temperatura mai mica de +5°C si mai mare de +35°C.

PUTEREA DE ACOPERIRE

- 1,3-1,8 kg / m² (8 -11 mp/sac) în două straturi în funcție de tipul de substrat, in functie de numarul de straturi aplicate si de grosimea peliculei .

DILUTIE

Primul strat 1:2 apa, al 2-lea strat 1:1 apa

MOD DE PREZENTARE

Recipiente : Sac de 15 kg

TERMEN DE VALABILITATE

Produsul ambalat este garantat timp de 12 luni daca este pastrat in ambalajul original la temperaturi intre + 5 °C si + 35 °C

SECURITATE

Aruncati materialul de ambalare rămas gol, în conformitate cu legile locale. Păstrați produsul departe de accesul copiilor și într-un loc aerisit.

În caz de contact cu ochii, spălați imediat cu apă. În caz de ingestie a produselor, consultați imediat un medic arătându-i poze sau eticheta produsului. Nu lăsați deseuri în sistemul de canalizare, cursurile de apă și pe pământ.

NB-Informatiile raportate în această fișă tehnică vine de la cea mai buna experienta noastră, dar acest lucru nu implică nici o responsabilitate a companiei noastre pentru aplicatiile acestui produs, fără controlul nostru.

București

Str. Știrbei Vodă, Nr. 96A, Sector 1
Tel: +40 213 178 857; +40 213 178 856
Fax: +40 213 117 131; +40 213 117 132

Constanța

Bd. Tomis, Nr. 228
Tel: +40 241 610 055
Fax: +40 241 610 054

Brașov

Bd. Griviței, Nr. 42
Tel: +40 268 425 068
Fax: +40 268 425 069

Bacău

Str. 9 Mai, Nr. 56
Tel: +40 234 550 761
Fax: +40 234 550 760