2020-12-16

DATE TEHNICE
PLĂCI DE LUX KÄHRS

			CLICK IMPRESSION	CLICK 6 MM	CLICK 5 MM	CLICK HERRINGBONE	CLICK 3,5 MM	LOOSE LAY	DRY BACK	DRY BACK XPRESSION
	Dimensiune mm		Lemn 220x1829 Piatră 457x914	Lemn 218x1210 Piatră 300x600	Lemn 172x1210 Piatră 300x600	Lemn 720x120	Lemn 177x1210	Lemn 229x1219 Piatră 500x500	0,7 HB 102x457 Lemn 229x1219 Piatră 305x610 Piatră 457x457	Lemn 177,8x1219,2 Piatră 500x500
	Îmbinare		Click 5G	Click 5G	Click 5G	Click 5Gi	Click 5Gi	-	-	-
	Aplicare	EN ISO 10874	23/33/42	23/33/42	23/31	23/33/42	23/31	23/32	0,7 23/33/43 0,55 23/33/42 0,3 23/31	23/34/43
	Grosime	EN ISO 24337	6,0 mm	6,0 mm	5,0 mm	5,0 mm	3,5 mm	5,0 mm	2,5 mm	2,0 mm
	Greutate	EN ISO 24342	9,76 kg/m^2	9,76 kg/m^2	7,87 kg/m^2	9,58 kg/m^2	6,6 kg/m^2	9,7 kg/m^2	4,2 kg/m^2	3,4 kg/m^2
	Strat de uzură	EN ISO 24346	0,55 mm	0,55 mm	0,30 mm	0,55 mm	0,30 mm	0,50 mm	0,70 mm 0,55 mm 0,30 mm	
	Certificări pentru aerul interior		M1 FloorScore A+	M1 FloorScore A+	M1 FloorScore A+	M1 FloorScore A+	M1 FloorScore A+	M1 FloorScore A+	M1 FloorScore A+	M1, FloorScore, Eticheta ecologică austriacă A+
	Rezistența la foc	EN 13501-1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	C_{fl}-s1
	Indentare reziduală	EN ISO 24343-1	< 0,2 mm (strat de bază integrat)	< 0,2 mm (strat de bază integrat)	< 0,2 mm (strat de bază integrat)	< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,1 mm	≤ 0,05 mm	< 0,05 mm
	Stabilitate dimensională	EN ISO 23999	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,1 %	≤ 0,15 %	< 0,1%	< 0,1 % (+50 °C/6 ore)
	Rezistența culorii	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	Rezistență la alunecare	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10	DS (> 0,3) R10	DS (> 0,3) R10	DS (> 0,3) R10	DS (> 0,3) R10	DS (> 0,3) R10	DS (> 0,3) R10	DS (> 0,3) R9
	Propensiune electrică	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)
	Rezistență la uzură și zgârieturi	EN 16094	Trecut cu rezultate bune	Trecut cu rezultate bune	Trecut cu rezultate bune	Trecut cu rezultate bune	Trecut cu rezultate bune			
		EN 660-2						< 2,0 mm^3 (Grup T)	< 2,0 mm^3 (Grup T)	< 2,0 mm^3 (Grup T)
		ISO 5470-1								0,05 g/1000 cicluri
	Rezistență chimică	EN ISO 26987	Trecut cu rezultate bune	Trecut cu rezultate bune	Trecut cu rezultate bune	Trecut cu rezultate bune	Trecut cu rezultate bune	Trecut cu rezultate bune	Trecut cu rezultate bune	Trecut cu rezultate bune
	Efectul scaunului cu rotile	EN 425	Adecvat	Adecvat	Adecvat	Adecvat	Adecvat	Adecvat	Adecvat	Adecvat
	Încălzire prin pardoseală		Ok (max +27 °C)	Ok (max +27 °C)	Ok (max +27 °C)	Ok (max +27 °C)	Ok (max +27 °C)	Ok (max +27 °C)	Ok (max +27 °C)	Ok (max +27 °C)
	Înmulțirea bacteriană		Nu acționează ca substrat	Nu acționează ca substrat	Nu acționează ca substrat	Nu acționează ca substrat	Nu acționează ca substrat	Nu acționează ca substrat	Nu acționează ca substrat	Nu acționează ca substrat
	Reducerea zgomotului de impact	EN ISO 10140	20 ΔL_w dB (strat de bază integrat)	20 ΔL_w dB (strat de bază integrat)	20 ΔL_w dB (strat de bază integrat)	-	-	-	-	-
	Reducerea zgomotului		X	X	X	-	-	-	-	-
	Bază rigidă		X	X	X	-	X	-	-	-
	Fără ftalați		X	X	X	X	X	X	X	X
	Material impermeabil		X	X	X	X	X	X	X	X
	Acoperire ceramică		X	X	X	X	X	X	X	-
	Gofrare sincronă		X	-	-	-	-	-	-	-
	Fără PVC		-	-	-	-	-	-	-	X
	Enomer®		-	-	-	-	-	-	-	X